

**BONDERITE C-AK 664 D**

Nom actuel Magnus 664 D

Juin 2013

PRODUIT LIQUIDE FORTEMENT
COMPLEXANT DU FER.

I. INDUSTRIE SIDERURGIQUE**Domaine d'application :**

- * **BONDERITE C-AK 664 D** est utilisé en dégraissage des bandes d'acier laminées à froid.
- * **BONDERITE C-AK 664 D** s'utilise en dégraissage électrolytique, en immersion, aspersion ou brossage.

Avantages :

- * Produit liquide permettant le dosage automatique.
- * Produit bi-composant.
- * Peut être utilisé avec des densités de courant comprises entre 10 et 20 A/dm².
- * Fort pouvoir complexant du fer.

Mode d'emploi :

Concentration : entre 50 et 60 g/l

+ Additif Tensio-Actif : 1 à 1,5 g/l

Température : 80 °C

**II. INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIKES
ET DE LA RENOVATION**

DECALAMINANT ALCALIN FORT

Domaine d'application :

- * **BONDERITE C-AK 664 D** est utilisé en décalaminage sur pièces neuves après traitement thermique ou en rénovation des pièces des sections chaudes des réacteurs.

Avantages :

- * Produit liquide permettant le dosage automatique.
- * Aucune fragilisation des aciers.
- * Evite, dans certaines utilisations, l'emploi d'acides forts.
- * Très efficace pour l'élimination des oxydes métalliques et des huiles carbonisées.
- * Sécurité d'utilisation pour les aciers à haute résistance et les aciers réfractaires.
- * Bilan technico-économique intéressant.

Mode d'emploi :

BONDERITE C-AK 664 D peut s'utiliser en immersion (avec ou sans ultra-sons) ou en aspersion.

Concentration : de 50 % à pur

Température : 90 à 110 °C

Temps de traitement : 10 à 30 minutes

Caractéristiques :**Composants de base :**

Alcalis
Amines
Sels d'acides organiques

Propriétés :

Aspect : liquide
Densité à 20 °C : 1.35
pH à 10 g/l : 12.9
Miscibilité à l'eau : aisément miscible
Caractère moussant : produit non moussant
Stockage : entre 0 et 35 °C

ST-Engineering :

Afin de vous procurer une application optimale, fiable et sûre, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle et un dosage automatiques.

Notre département engineering se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire quant à votre utilisation spécifique.

Méthode d'analyse :

Prélever un échantillon de 5ml de bain et l'introduire dans un bécher.
Ajouter environ 50 ml d'eau distillée et quelques gouttes de phénolphtaléine.
Titre avec une solution d'acide chlorhydrique 0,5 N jusqu'au virage de l'indicateur du rose à l'incolore.
Soit V ml versés.

Résultat : concentration en
BONDERITE C-AK 664 D (en g/l) = $V \times 22,3$

Précautions particulières :

Prière de se référer à la fiche de données de sécurité.

Eaux de rejet :

Se conformer à la législation en vigueur.

Emballages disponibles :

Jerrycan 30 kg
Fût 230 kg

Nota : Pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité.

ADDITIONAL INFORMATION**Clause de non-responsabilité****Note :**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S.**l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.